

DC06 EN 10130 (Евронормы)

Стандарты

EN 10130

Прокат листовой холоднокатаный из низкоуглеродистой стали для холодной штамповки

Химический состав

C (Углерод) < 0.02

Mn (Марганец) < 0.25

P (Фосфор) < 0.02

S (Сера) < 0.02

Ti (Титан) < 0.3

Fe (Железо) Остальное

Свойства

По EN 10130

Предел текучести: < 170 МПа

Временное сопротивление разрыву: 270 - 330 МПа

Относительное удлинение: > 41 %

Коэффициент пластической деформации (r): > 2.1

Коэффициент деформационного упрочнения (n): > 0.22

Вычисляемые свойства

Плотность: 7.86 г/см³